

## NovoProof® DA / DA-P - Produktdatenblatt

Dach- und Bauwerksabdichtung aus Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM) nach EN 13956, EN 13967

Bezeichnung nach DIN SPEC 20000-201: DE/E1 EPDM-BV- 1,3 / 1,5 / 2,0

Bezeichnung nach DIN/TS 20000-202: BA EPDM-BV- 1,3 / 1,5 / 2,0

<b>Produktbeschreibung</b>		Elastomerbahnen für Dach- und Bauwerksabdichtungen aus Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer (EPDM), unkaschiert, im Anlieferungszustand vollvernetzt, werkseitig zu großflächigen, maßgenauen, elastischen Planen vorkonfektioniert, Überlappungen schweißbar mittels ThermoFast® Fügetechnik	
<b>Ausführung</b>		homogene, unkaschierte Dichtungsbahn nach EN 13956, EN 13967	
<b>Anwendungsgebiete</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle Flachdächer mit Unterkonstruktionen aus Holz, Holzwerkstoffen, Beton, Leichtbeton, Porenbeton, Trapezblech</li> <li>• für Neubau und Sanierung</li> <li>• Außenabdichtung von Tunnelbauwerken, Brücken und Unterführungen</li> <li>• Bauwerksabdichtungen und Parkdecks</li> </ul>	
<b>Verlegeart</b>		Lose Verlegung mit Auflast, Dachbegrünungen und unter Nutzsichten	
<b>Lieferform</b>	Gesamtdicke Länge Größe Breite	<b>Planen</b>	<b>Bahnen</b>
		1,3 mm / 1,5 mm / 2,0 mm ≤ 48 m bis ca. 900 m <sup>2</sup> variabel	1,3 mm / 1,5 mm   1,30 m / 0,65 m / 0,43 m längsseitig mit ThermoFast® Fügerand
<b>Farbe</b>		schwarz	
<b>Zulassungen, Prüfungen und Zertifikate</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 13956 CE - Dachabdichtung</li> <li>• EN 13967 CE - Bauwerksabdichtung</li> <li>• DIN SPEC 20000-201 (Dachabdichtung)</li> <li>• DIN/TS 20000-202 (Bauwerksabdichtung)</li> <li>• EPD nach ISO 14025 und EN 15804</li> <li>• Brandklasse E nach EN 13501-1</li> <li>• Wurzelfestigkeit nach FLL-Verfahren</li> <li>• DIN 18531 (Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dächern)</li> <li>• DIN 18532 (Abdichtung von befahrbaren Flächen aus Beton)</li> <li>• DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen)</li> <li>• DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen)</li> <li>• DIN 18535 (Abdichtung von Behältern und Becken)</li> </ul>	
<b>Merkmale</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• flexibel von -40 °C bis +120 °C</li> <li>• bitumenverträglich</li> <li>• ozon- und UV-beständig</li> <li>• wurzelfest</li> <li>• frei von Herbiziden und Fungiziden</li> <li>• beständig gegen Pilze und Algen Mikroorganismen und Humussäure</li> <li>• halogen- und schwermetallfrei</li> <li>• chemisch neutral</li> <li>• dämmstoffneutral</li> <li>• dampfdiffusionsfähig</li> <li>• langzeitbeständig</li> <li>• mehr als 50 Jahre gebrauchstauglich</li> <li>• umwelt- und pflanzenverträglich</li> </ul>	
<b>Systemteile</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• werkseitig vorkonfektionierte Innen-, Außen- und Lichtkuppellecken,</li> <li>• Manschetten für Kamine, Lichtkuppeln, Lüfter, Dachdurchdringungen und Sonderformteile</li> </ul>	
<b>Zubehörteile</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• NovoProof® Anschlusspaste</li> <li>• NovoProof® Abdeckband, Breite 20 cm, andere Breiten auf Anfrage</li> <li>• NovoProof® Anschlussflansch 50 x 50 cm</li> <li>• NovoProof® Verbundblech für An- und Abschlüsse</li> <li>• Auflageband aus Gummi</li> </ul>	
<b>Fügetechnik</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ThermoFast® Fügetechnik mit Warmgas maschinell/manuell</li> <li>• Schweißbar unter baupraktischen Bedingungen bis ca. -10°C</li> <li>• Durchführen von Probeschweißungen</li> </ul>	

**Technische Daten NovoProof® DA / DA-P**

Produkt gemäß:

- EN 13956** • lose Verlegung mit Auflast, Dachbegrünungen und unter Nuttschichten
- EN 13967** • Abdichtung mit Feuchtigkeitssperre (Typ A)  
 • Abdichtung mit Grundwassersperre (Typ T)

Eigenschaften	Prüfmethode	Angabe	Leistung 1,3 mm	Leistung 1,5 mm	Leistung 2,0 mm
sichtbare Mängel	EN 1850-2	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Länge	EN 1848-2	MDV <sup>1</sup>	-0 % / +5 %	-0 % / +5 %	-0 % / +5 %
Breite	EN 1848-2	MDV	-0,5 % / +1 %	-0,5 % / +1 %	-0,5 % / +1 %
Geradheit	EN 1848-2	MLV <sup>2</sup>	≤ 50 mm	≤ 50 mm	≤ 50 mm
Planlage	EN 1848-2	MLV	≤ 10 mm	≤ 10 mm	≤ 10 mm
flächenbezogene Masse	EN 1849-2	MDV	1575 g/m <sup>2</sup> [-5 % / +10%]	1815 g/m <sup>2</sup> [-5 % / +10%]	2420 g/m <sup>2</sup> [-5 % / +10%]
effektive Dicke	EN 1849-2	MDV	1,3 mm [-5% / +10%]	1,5 mm [-5% / +10%]	2,0 mm [-5% / +10%]
Wasserdichtheit	EN 1928	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Beanspruchung durch Feuer von außen	CEN / TS 1187 EN 13501-5	-	B <sub>roof</sub> (t1)*	B <sub>roof</sub> (t1)*	B <sub>roof</sub> (t1)*
Brandverhalten	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	-	Klasse E	Klasse E	Klasse E
Schälwiderstand der Fügenaht (Warmgas- oder Heizkeilschweißen)	EN 12316-2	MLV	≥ 100 N/50 mm	≥ 100 N/50 mm	≥ 100 N/50 mm
Scherwiderstand der Fügenaht (Warmgas- oder Heizkeilschweißen)	EN 12317-2	MLV	Bruch im Nahtübergangsbereich oder ≥ 250 N/50 mm	Bruch im Nahtübergangsbereich oder ≥ 250 N/50 mm	Bruch im Nahtübergangsbereich oder ≥ 250 N/50 mm
Zugfestigkeit	EN 12311-2	MLV	≥ 8,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 8,5 N/mm <sup>2</sup>	≥ 8,5 N/mm <sup>2</sup>
Zugdehnung (500 mm/min)	EN 12311-2	MLV	≥ 350 %	≥ 350 %	≥ 350 %
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691 B	MLV	≥ 2000 mm	≥ 2000 mm	≥ 2000 mm
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730 B	MLV	> 20 kg	> 20 kg	> 20 kg
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft)	EN 12310-1	MLV	≥ 130 N	≥ 130 N	≥ 130 N
Weiterreißwiderstand	EN 12310-2	MLV	≥ 35 N	≥ 40 N	≥ 60 N
Widerstand gegen Durchwurzelung	EN 13948 / FLL	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Maßhaltigkeit	EN 1107-2	MLV	≤ 0,3 %	≤ 0,3 %	≤ 0,3 %
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen	EN 495-5	MLV	≤ -40 °C	≤ -40 °C	≤ -40 °C
Verhalten bei UV-Bestrahlung (1.000 h)	EN 1297	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Alterung	EN 1928 EN 1847	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	EN 1928 EN 1847	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Widerstand gegen Hagelschlag	EN 13583	MLV	≥ 17 m/s	≥ 17 m/s	≥ 17 m/s
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 1931	MDV	60.000 ± 18.000	60.000 ± 18.000	60.000 ± 18.000
Ozonbeständigkeit	EN 1844	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden
Verhalten bei Einwirkung von Bitumen	EN 1548	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden

\*für Dachabdichtungen unter vollflächig bedeckender Auflast nach DIN 4102-4 Abs. 11.4

<sup>1</sup>MDV = Manufacturer's declared value (Herstellerangabe mit Toleranz)

<sup>2</sup>MLV = Manufacturer's limiting value (Grenzwert des Herstellers)

 1213-CPR-022  
 EN 13956  
 07

 1213-CPR-023  
 EN 13967  
 09

**CQLT SaarGummi Deutschland GmbH**  
 Eisenbahnstraße 24  
 D-66687 Wadern-Büschfeld, Deutschland  
 Tel.: +49 6874 69 105  
 E: [technik.construction@saargummi.com](mailto:technik.construction@saargummi.com)  
 W: <https://construction.saargummi.com/de>